

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI K11 XTRA

Vattentät cementbaserad slamning för mur- och betongkonstruktioner.

Beskrivning

Hey'di K11 Xtra är en cementbaserad ytbehandling/slamning för alla typer av mur- och betongkonstruktioner. Hey'di K11 Xtra blandas med vatten och ger en vattentät och diffusionsöppen yta.

Användningsområden

Grundmurar i betong, lättklinker och betongblock, källare, tankar, brunnar, bassänger, dammanläggningar med mera. Används också till att täta mot fukt inifrån, invändig tätning. Användningstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, det gäller även för underlaget.

Förarbete

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Förvattna ytan som ska behandlas före påförning av skikt, men undvik vattenfilm.

Blandning - Användning

Hey'di K11 Xtra ska blandas med rent vatten. Börja med att hålla vattnet i blandkärlet. Använd ca. 3 liter vatten till 10 kg pulver. Små mängder kan röras ut för hand. Till större mängder bör man använda borr med visp eller universalmixer. Låt massan stå i 3-5 minuter efter utblandningen. Rör sedan om på nytt och justera med lite mer vatten om det behövs. Massan har en användningstid

på ca. 45 minuter efter utblandningen. Det är viktigt att låta massan vila en kort stund innan du rör om på nytt. Därigenom säkras du den angivna användningstiden. Annars kan massan stelna och få en mycket kortare användningstid. Påföring görs med kalkkvast. Nästa strykning påförs när föregående torkat, normalt sett efter någon timme. Hey'di K11 Xtra-blandningen ska vara lätt att lägga på men inte rinna. Precis som andra cementprodukter stelnar Hey'di K11 Xtra. Därför bör den utblandade massan användas kontinuerligt. Undvik att lägga på Hey'di K11 Xtra på varm mur eller i starkt solsken.

Torktid (vid +20 °C)

1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

Materialåtgång

1 kg per kvm per strykning, minst två strykningar ska påföras - vid konstant vatten-tryck rekommenderar vi fyra strykningar.

Lagring

Förvaras torrt i upp till två år.

Förpackning

10 kg hink.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: ca. 3 l/10 kg
Materialåtgång: 1 kg/pr. kvm
Brukstid: ca. 45 minuter

PRODUKTKODER

Hey'di varunnr: 1021
GTIN kod: 7054150010214

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder

Produkten innehåller cement som blandat med vatten kan vara irriterande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 13.09.18



HEY'DI QR KOD

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.