

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI GRÅ

Putsning och målning i samma arbetsmoment!
Grå, vattentät, cementbaserad dekorputs för
murar och betong.

Beskrivning

Hey'di Grå är en cementbaserad, vattentät och diffusionsöppen slamning för ytbehandling av murar och betong. Hey'di Grå blandas med vatten och ger en dekorativ, grå yta.

Användningsområden

In- och utvändigt på betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk.
Lägsta användningstemperatur +6°C.

Förarbetet - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag ska förvattnas, men undvik att det bildas vattenfilm. På tidigare målade ytor ska Hey'di KZ tillsättas i blandvattnet till Hey'di Grå i förhållandet 1 del Hey'di KZ till 4 delar vatten. Alternativet till förvattning är att prima ytan med Hey'di Fasadprimer. Svaga, sugande underlag ska alltid primas med Hey'di Fasadprimer. **Obs!** För att motverka utfällning från underlaget på Hey'di Grå och Hey'di Murgrå rekommenderas det alltid att använda Hey'di Fasadprimer som förbehandling.

Blandning - Tillämpning

Hey'di Grå blandas till en mjölkig vätska, 3,7-4,5 liter rent vatten till 15 kilo Hey'di Grå. Mindre mängder kan blandas för hand, större mängder blandas med blandmaskin och visp. Applicering utförs med kvast, brätt eller sprutas. Genom att anpassa vattenmängden kan Hey'di Grå användas både till slamning, stöppling, strukturputs och tunnare putslager.

Efter utblandning bör massan stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med mer vatten. Hey'di Grå stelnar som andra cementprodukter, följaktligen måste utblandad massa användas fort-löpande. **Obs!** På sammanhängande ytor rekommenderas slamning från samma produktionsnummer och förpackningsstorlek. Olika sug i underlag, varierande vattentillsättning och ojämn uttorkning kan medföra färgskiftningar. Redskap rengörs med vatten.

Materialåtgång

Slamning: 1-2 kilo per m² per strykning.
Putsning: Ca. 3-5 kilo per m².

Torktid

1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

Lagring

Lagras torrt i upp till 2 år. Hey'di slammingsbruk levereras även i färgerna vit, ljusgrå och murgrå.

Förpackning

5 kg påse, 10 kg hink och 15 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: ca. 3 l/10 kg
Materialåtgång: 1-2 kg/pr. m²
Största kornstorlek: 0,3 mm
Brukstid: 2-4 timmar
Vidhäftning: 1,4 N/mm²
Vattentäthet: Vattentät till regn
Vattenånga diffusion: 0,9 g/m²hmmHg (2 drag)

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

5 kg: 322
10 kg: 325
15 kg: 323

GTIN kod:

5 kg: 7054150003223
10 kg: 7054150003254
15 kg: 7054150003230

Arbetshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som, när det blandas med vatten kan irritera huden och ögonen. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 08.07.15



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.