

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI®

HEY'DI MURGRÅ

Putsning och målning i samma arbetsmoment!
Murgrå, vattentät, cementbaserad dekorputs för
murar och betong.

Beskrivning

Hey'di Murgrå är en cementbaserad, vattentät och diffusionsöppen slanning för ytbehandling av murar och betong. Hey'di Murgrå blandas med vatten och ger en dekorativ, murgrå yta.

Användningsområden

In- och utvändigt på betong, puts, lättklinker, tegel och annat murverk.

Lägsta användningstemperatur +6°C.

Förarbetet - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag ska förvattnas, men undvik att det bildas vattenfilm. På tidigare målade ytor ska Hey'di KZ tillsättas i blandvattnet till Hey'di Murgrå i förhållandet 1 del Hey'di KZ till 4 delar vatten.

Alternativet till förvattning är att prima ytan med Hey'di Fasadprimer. Svaga, sugande underlag ska alltid primas med Hey'di Fasadprimer. **Obs!** För att motverka utfällning från underlaget på Hey'di Grå och Hey'di Murgrå rekommenderas det alltid att använda Hey'di Fasadprimer som förbehandling.

Blandning - Tillämpning

Hey'di Murgrå blandas till en mjölkig vätska, 3,7-4,5 liter rent vatten till 15 kilo Hey'di Murgrå. Mindre mängder kan blandas för hand, större mängder blandas med blandmaskin och visp. Applicering utförs med kvast, brätt eller sprutas. Genom att anpassa vattenmängden kan Hey'di Murgrå å användas både till slanning, stöppling, strukturputs och tunnare putslager.

Efter utblandning bör massan stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med mer vatten. Hey'di Murgrå stelnar som andra cementprodukter, följaktligen måste utblandad massa användas fortlöpande. **Obs!** På sammanhängande ytor rekommenderas slanning från samma produktionsnummer och förpackningsstorlek.

Olika sug i underlag, varierande vattentillsättning och ojämn uttorkning kan medföra färgskiftningar. Redskap rengörs med vatten.

Materialåtgång

Slanning: 1-2 kilo per m² per strykning.
Putsning: Ca. 3-5 kilo per m².

Torktid

1-5 timmar beroende på temperatur och underlag.

Lagring

Lagras torrt i upp till 2 år. Hey'di slanningsbruk levereras även i färgerna vit, ljusgrå och grå.

Förpackning

5 kg påse, 10 kg hink och 15 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: ca. 3 l/10 kg
Materialåtgång: 1-2 kg/pr. m²
Största kornstorlek: 0,3 mm
Brukstid: 2-4 timmar
Vidhäftning: 1,4 N/mm²
Vattentäthet: Vattentät till regn
Vattenånga diffusion: 0,9 g/m²hmmHg (2 drag)

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

5 kg: 114
10 kg: 132
15 kg: 159

GTIN kod:

5 kg: 7054150001144
10 kg: 7054150001328
15 kg: 7054150001595

Arbejdshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som, när det blandas med vatten kan irritera huden och ögonen. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 08.07.15



HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.