

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI RAPID

Reparations- och monteringsbruk.

Beskrivning - Användningsområden

Hey'di Rapid är ett snabbbindande vattentätt cementbaserat torrbruk som används till reparation av mindre skador, tätning runt genomföringar och montering av föremål i murverk, betong och berggrund.

Förarbete

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande ytor ska förvattnas, men det får inte finnas något fritt vatten kvar på ytan.

Blandning - Tillämpning - Torktid

1 kg Hey'di Rapid blandas med ca. 0,25 l kallt vatten. Tänk på att massan styvnar inom loppet av ett par minuter. Det innebär att både blandning och fördelning av bruket måste ske mycket snabbt. Det rekommenderas att blanda små mängder. Använd en kraftig blandningspinne eller en liten murslev. Massa som är på väg att styvna kan inte spädas med mer vatten. Bruket uppnår hög hållfasthet och kan belastas efter ca. 15 minuter.

Materialåtgång

1 kilo ger ca. 0,6 liter färdig massa.

Lagring

Lagras torrt i upp till två år.

Förpackning

1,2 kg box och 10 kg hink.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: ca. 0,25 l/1 kg
Brukstid: ca. 2 min.
Tryckhållfasthet efter:
- 1 timme: 10 N/mm²
- 1 dygn: 30 N/mm²
- 28 dygn: 50 N/mm²

PRODUKTKODER

Hey'di varurnr:

1,2 kg 120
10 kg 121

GTIN kod:

1,2 kg 7054150000130
10 kg 7054150000147

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 09.08.12



HEY'DI QR KOD

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.