

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



# HEY'DI ELDFAST BRUK

Torrbruk för inmurning av rökrör  
Putsning av brandväggar - murning av  
eldstäder, skorstenar m.m.

## Beskrivning - Användningsområden

Hey'di Eldfast Bruk är ett cement-baserat torrbruk med hög värmebeständighet som används till inmurning av rökrör, putsning av brandväggar, murning av eldstäder och skorstenar m.m.

## Förarbete

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande ytor vattnas men det får inte finnas någon vattenfilm på ytan när bruket påföres.

## Blandning

Mindre mängder kan blandas för hand. Större mängder blandas med bormaskin och blandvisp, eventuellt i bruksblandare. Håll först rent vatten i blandningskärl och därefter Hey'di Eldfast Bruk. Ta högst 1,4 liter vatten till 4,5 kilo bruk. Blanda i ca. 2 minuter tills massan är jämn och klumpfri.

## Tillämpning -Torktid

Hey'di Eldfast Bruk påföres med murslev, stål- eller träspackel. Minsta skiktjocklek är 15 mm. Blandad massa måste användas inom en timme. Späd inte med mer vatten när bruket börjar stelna. Påför inte bruket vid tempera-

turer under +6°C. Hey'di Eldfast Bruk bör härda i några dygn innan eldstaden tas i bruk. Redskap rengörs med vatten.

## Materialåtgång

1 kilo bruk ger ca 0,8 liter färdig massa.

## Lagring

Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdato.

## Förpackning

4,5 kg påse och 15 kg säck.



## TEKNISK DATA

Vattenmängd: ..... 1,4 l/4,5 kg  
Brukstid: ..... ca. 1 timme

## PRODUKTKODER

### Hey'di varurn:

4,5 kg ..... 1401  
12,5 kg ..... 141

### GTIN kod:

4,5 kg ..... 7054150014014  
12,5 kg ..... 7054150001410

### Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 09.08.12



### HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.