

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



HEY'DI LIM & LERA

Till murning av eldfast sten,
montering av rökkanaler och tillbehör.

Beskrivelse - Användningsområde

Hey'di Lim & Lera är ett torrbruk på basis av eldfast cement som används till murning av eldfast sten och rökkanaler i skorstenar, montering av rökförlingar rökrör och sotluckor i rökkanaler m.m.

Förarbete

Ytan skall vara ren och fri från fett och damm. Sugande ytor skall förvattnas, men undgå vattenfilm på ytan när bruket appliceras.

Blandning

Mindre mängder kan blandas för hand. Större mängder blandas blandarvisp. Häll först rent vatten i blandarkaret, därefter Hey'di Lim & Lera. Tag 1-1,2 liter till 4,5 kg Hey'di Lim & Lera. Blandningstid ca. 2 minuter till en jämn, klumpfri massa. Extra cement får ej tillsättas.

Utförande - Torktid

Hey'di Lim & Lera lägges ut, eller appliceras med en murslev, stål eller träbräde. Normal fogtjocklek vid eldfast murning är 2 mm eller mindre. Fulla fogar rekommenderas i eldstaden. Blandad massa skall användas inom 1-2 timmar beroende av temperatur.

Späd inte med mer vatten då massan börjat härda. Applicera inte bruket i temperatur under +6 °C. Hey'di Lim & Lera skall härda i minst 2 veckor innan eldstaden tas i bruk. Verktyg rengörs med vatten.

Materialåtgång

1 kg torrbruk ger ca. 0,6 liter färdig massa.

Lagring

Lagras tort. Bästa bruksegenskaper inom 2 år efter produktionsdato.

Förpackning

4,5 kg påse.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: ca. 1,2 l/4,5 kg
Brukstid: ca. 1-2 timmar
Största kornstorlek: 1 mm
Tryckhållfasthet:
..... 1 dygn: 4-6 MPa
..... 28 dygn: 12-15 MPa

PRODUKTKODER

Hey'di varunnr: 1431
GTIN kod: 7054150014311

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas.

Revisionsdatum: 06.03.13



HEY'DI QR KOD

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.