

EXPRESS BYGGSPACKEL

Cementbaserat, spänningsfritt, snabbfästande byggspackel som kan användas både inom- och utomhus. Torktid på 2 timmar.

Användningsområden

Hey'di Express kan användas på underlag av betong, puts, keramiska plattor, gjutasfalt, spånplattor m.m. för överträkning med golvbeläggning, plattor m.m. Vanliga användningsområden är byggande av fall (lutningar), helsepackling av golv som omedelbart ska beläggas, reparation av sprickor och skador i betong och puts, utjämning av slitna trappsteg m.m. Brukstemperaturen bör ligga mellan +10 och +20 °C, lägsta temperaturen är +6 °C. Detta gäller även för underlaget. Kan appliceras i skikt med en tjocklek på 1 till 50 mm.

Förarbete - underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torr, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Cementhud på ytan bör avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag som betong, puts, trä och spån ska primas med primer från Hey'di, se primerguide för information om passande primer och blandningsförhållande. På glatta, icke sugande underlag utförs primning som slamning, se primerguiden. På utvändiga sugande underlag ska det förvattnas och ytan slammas. Normalt utförs grundningen dagen innan. Om man grundar samma dag som spacklingen utförs, är det viktigt att se till att primern har trängt in i underlaget innan Hey'di Express påförs.

Blandning

Håll ca 1 liter rent vatten i blandkaret, ca. 1 liter vatten till 5 kilo, eller 3-3,2 liter till 15 kilo Hey'di Express. Utblandning görs lämpligast med hjälp av bormaskin med blandningsvisp. Blandningstid ca. 2 minuter till klumpfri konsistens.

Användningstiden för utblandad massa är ca. 20 minuter. Tillsätt inte mera vatten när massan har börjat stelna. Vid kall årstid skall säckarna ha rumstemperatur före användning.

Användning

Hey'di Express påförs med spackel eller bräda. Kan appliceras i tjocka skikt utan att massan sjunker. Minsta skiktjocklek är 1 mm, om man önskar spackla tjockare skikt, över 50 mm, kan man blanda i upp till 25 % torr sand, med en kornstorlek på 0-4 mm. Rengör redskapen med vatten.

Torktid (vid +20 °C) - Övertäckning

Värmekablar måste vara avstängda, ingen extravärme ska tillföras, och ingen eftervattning ska göras. Hey'di Express kan belastas med vanlig gångtrafik efter ca. 45 minuter och beläggas efter ca. 2 timmar. OBS! Var uppmärksam på att det är fuktinnehållet i undergolvet som avgör när beläggningen kan limmas till Hey'di Express. På golv kan Hey'di Express övermålas med lämplig golvfärg som färdig slityta. Först med den aktuella färgen rekommenderas, ta även gärna kontakt med en av våra tekniska säljare.

Materialåtgång

Hey'di Express 1,5 kg/mm/m²

Lagring

Lagras torrt. Bästa användningsegenskap inom 1 år från produktionsdato.

Förpackning

5 kg påse och 15 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd:.....ca. 1L / 5 kg
Materialåtgång: 1,5 kg/mm/m²
Lagtjocklek:.....1-50 mm
Brukstid:ca. 20 min.
Gångbar:ca. 45 min.
Beläggingsbar:2 timmar

PRODUKTKODER

Hey'di varur:

1 kg..... 243
5 kg..... 244

GTIN kod:

1 kg..... 7054150002431
5 kg..... 7054150002448

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och ögon. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbetet påbörjas. Använd alltid skyddsglasögon och munskydd vid arbete med cement.

Revisionsdatum: 2021.09.27




HEY'DI QR KOD

Scanna koden för att läsa om produkten på heydi.se




Inomhus/utomhus



1-50 mm

Skiktjocklek



+20 max
+6 min
°C



Gångbar: ca. 45 min