

LAGA LÄTT RAPID



Beskrivning - Användningsområden

Hey'di Laga Lätt Rapid är ett snabbhärdande "allt-i-ett" reparations- och spackelmassa som kan användas till många ändamål. Hey'di Laga Lätt Rapid är lätt att applicera, har god vidhäftning mot underlaget och kan appliceras i tjocka lager utan att massan rör sig eller spricker. Kan användas både inomhus och utomhus på de flesta ytor, betong, trä, puts, kakel, vägg och tak. Ger bra skruv- och spikfäste. Hey'di Laga Lätt Rapid kan även användas som snabbhärdande kakellim. Appliceringstemperaturen bör ligga mellan +10 och +25 °C, detta gäller även underlaget.

Förberedelse – Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Ytan ska vara fri från lösa partiklar, damm, fett etc. Absorberande underlag som betong och puts förvattnas, svaga underlag grundas med Hey'di KZ eller Hey'di Primer Golv, se Hey'di Primerguide.

Blandning - Utförande

Häll vatten i blandningskärlet, 1,2-1,3 liter till 3,5 kg Hey'di Laga Lätt Rapid. Blandning utförs med maskinvisp och blandningsvisp eller för hand. Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri massa. Låt massa vila i 2-3 minuter innan du rör om massan igen. Önskas en fastare massa, minska mängden vatten.

EGENSKAPER

Snabbhärdande universal spackel

Inom- och utomhus

Reparation och "allt-i-ett" spackel

Brukstiden för färdigblandad massa är ca. 20-30 min, tillsatt inte mer vatten när massan börjat härda. Hey'di Laga Lätt Rapid appliceras med alla vanliga förekommande spackelverktyg. Bästa resultat uppnås genom att använda en stålspackel. Kan appliceras i både tunna lager, t.ex. som fogmassa och i tjocka lager, upp till 6-8 cm, utan att massan rör sig eller spricker.

Verktygen rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C)

Torktid pr. 2 mm lagtjocklek/ca. 1 timme, tjockare lager upp till 3 timmar.

Ytan kan slipas först när massan är torr.

Åtgång

Ca. 0,7 kg/per m²/per mm lagtjocklek. 3,5 kilo utblandad massa ger ca. 5 liter.

Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

Förpackning

3,5 kg påse.

LAGA LÄTT RAPID

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	0,7 kg/l
Vattenmängd:	ca. 0,34 - 0,36 l/1kg
Temperatur i luft och underlag:	mellan +10°C till +25°C
Brukstid:	20-30 min
Lagtjocklek:	max. 80 mm
Lagring:	Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum i obruten förpackning.
Förpackning:	3,5 kg påse

PRODUKTKODER:

Varenummer:	2462
GTIN nummer:	7054150024624
NOBB nummer:	60058459
PR-nummer:	
Revisionsdato:	2023.04.19

Heydi AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektleddare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Heydi AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Heydi AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Heydi AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniskalefterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.

HEY'DI AB

Adress: Nya Torg 10,
243 30 Höör
Telefon: (+46) 0413-275 10
E-post: heydi@heydi.se
www.heydi.se