



LAGA LÄTT

Svanenmärkt universal lättspackel.
För alla underlag, för inomhusbruk.

Användningsområde

Hey'di Laga Lätt lättspackel är en "allt-i-ett" reparations- och spackelmasa som har många användningsområden. Hey'di Laga Lätt är enkel att påföra, har god vidhäftning till underlaget och kan påföras i tjocka skikt utan att massan rör sig eller spricker. Används inomhus på de flesta underlag, murar, betong, trä, gips - väggar - tak. Brukstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta temperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus.

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag som betong och puts förfuktas, svaga underlag primas, se vår primerguide för information om passande primer och blandningsförhållande. Spånplattor och underlag av trä primas också enligt primerguiden.

Blandning - Utförande

Häll först rent vatten i blandningskärl, ca. 1,4 liter till 3,5 kg Hey'di Laga Lätt. Blandningen sker med bormaskin med visp eller för hand. Blanda i ca. 2 minuter till en klumpfri massa. Önskas stelare massa reduceras mängden vatten. Använd utblandad

massa inom ca. 4 timmar och tillsatt inte mer vatten när massan har börjat stelna. Hey'di Laga Lätt påförs med spackel, putsbräde eller murslev. Bästa resultat uppnås med stålspackel. Kan påföras i både tunna skikt t.ex. som skarvspackling och i tjocka lager på upp till 6-8 cm utan att massan rör sig eller spricker. Redskap rengörs i vatten.

Torktid (vid +20 °C)

Torktid för skikt på 2 mm är ca. 2 timmar, för tjockare skikt upp till ett dygn. Slipning sker när massan är torr.

Materialåtgång

Hey'di Laga Lätt ca. 0,7 kg/mm².

Lagring

Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdato.

Förpackning

1 och 3,5 kg påse, 10 kg säck.



TEKNISK DATA

Vattenmängd: ca. 0,4 L / 1 kg
Materialåtgång: 0,7 kg/mm²
Lagtjocklek: max. 80 mm
Brukstid: 4 timmar

PRODUKTKODER

Hey'di varurn:

1 kg 241
3,5 kg 2461
10 kg 248

GTIN kod:

1 kg 7054150002417
3,5 kg 7054150024617
10 kg 7054150002486

Arbetsmiljö och skyddsåtgärder


Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Revisionsdatum: 2021.10.04



HEY'DI QR KOD

Scanna koden för att läsa om produkten på heydi.se



Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.

HEY'DI AB

Adress: Nya Torg 10,
243 30 Höör
Telefon: (+46) 0413-275 10
E-post: heydi@heydi.se
www.heydi.se