

SEMFIX GRÅ



EGENSKAPER

Grå fästmassa

Till golv och vägg

Vattentät och frostsäker

Beskrivning

Hey'di Semfix Grå är en grå cementbaserad plastförstärkt fästmassa som blandat med vatten härdar till en vattentät och frostsäker limfog.

Användningsområden

Montering av keramiska plattor och natursten på underlag av betong, puts, gipsskivor och andra stabila underlag (OBS! Ej ljusst natursten). Brukstemperatur bör ligga mellan +10 °C och +20 °C.

Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, cement, damm, färg, olja, fett och andra föroreningar som kan minska vidhäftningen. Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag så som betong och puts måste primas, se Hey'di Primerguide. Hey'di Semfix Grå kan läggas på när primern är yttorr.

Blandning - Utförande

Hey'di Semfix Grå blandas med 1,3-1,6 liter vatten till 5 kilo pulver. Använd helst en maskinvisp. Blandningstid ca. 2-3 minuter till klumpfri massa. Låt fästmassan stå i ca. 5 minuter, rör om på nytt och eventuellt justera med lite vatten till önskad konsistens.

Hey'di Semfix Grå är nu färdig att användas och brukstiden är ca 2-3 timmar. Tillsätt **inte** mer vatten när massan har börjat att stelna.

Användning

Applicera inte massan på större ytor än att plattor kan monteras innan det bildas skinn på ytan. Normalt ska plattorna vara monterad inom ca. 20 minuter, men detta beror på temperatur, luftfuktighet och underlaget.

Redskapen rengörs med vatten.

Torktid (vid +20 °C, 50 % RF) - Fogning

Golv ska inte beträdas de första 24 timmarna. Normalt kan fogning ske efter 1 dygn. Vägg kan fogas efter ca. 12 timmar, beroende på hur pass sugande underlaget är.

Åtgång

2-4 kilo pr. m² beroende av storleken på tandspackeln.

Lagring

Förvaras torrt. Bäst bruksegenskaper inom 24 månader från produktionsdatum.

Förpackning

5 kilo påse och 15 kilo säck.

SEMFIX GRÅ

TEKNISK DATA (20°C, 50 % RF):

Materialåtgång:	2-4 kg pr. m ²
Kornstorlek (Dmax):	0,3 mm
Brukstid:	2-3 timmar
Öppentid:	ca. 20 min.
Fogning:	12-24 timmar
Justeringstid:	30-40 min.
Frostbeständighet:	Mycket god
Vattenmängd:	1,3-1,4 ltr/5 kg, 4-4,7 ltr/15 kg
EN 12004:	C2TE
Lagring:	24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt.
Förpackning:	5 kg påse och 15 kg säck

PRODUKTKODER:
Artikelnummer:

5 kg påse: 6121

15 kg säck: 6122

GTIN nummer:

5 kg påse: 7054150061216

15 kg säck: 7054150061223

NOBB nummer:

5 kg påse: 60050588

15 kg säck: 60050589

PR-nummer:

Revisionsdatum: 2022.09.19



Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.