

## HEY'DI SEMFIX S2

Mycket flexibel och frostsäker cementbaserad fästmassa för plattsättning på horisontala ytor.



### EGENSKAPER

Frostsäker fästmassa för golvplattor

Flexibel fästmassa

Kan fogas efter ca. 6-8 timmar

### Beskrivning

Hey'di Semfix S2 är en cementbaserad, flexibel, vattentät och frostbeständig fästmassa för golvplattor. Hey'di Semfix S2 ger en lättbearbetad plattsättningsbruk som enkelt kan fördelas under plattorna och ger full limtäckning och en tät, välkomprimerad limfog utan hålrum. Hey'di Semfix S2 hindrar fuktinträning i underlaget och utfällning i fogarna.

### Användningsområden

Hey'di Semfix S2 kan användas till montering av de flesta typer av keramiska plattor och natursten på golv, och generellt de flesta storformats plattor. Hey'di Semfix S2 bör användas på tungt belastade golv inom handel, industri eller hem där det är extra viktigt med flexibilitet och full limtäckning.

Hey'di Semfix S2 ger en bra säkerhet vid limning utomhus då full limtäckning hindrar att hålrum blir vattenfyllda som kan orsaka frostsprängning.

Brukstemperatur bör ligga mellan +10 °C och +20 °C, detta gäller även underlaget.

### Förarbete - Underlag

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskraven och vid tidpunkten för utförandet gällande AMA Hus. Underlaget måste vara torrt, fritt från lösa partiklar, damm, färg, olja, m.m. Cementhud på ytan ska avlägsnas mekaniskt. Sugande underlag inomhus måste primas, se Hey'diPrimerguide. Icke sugande underlag och stabila träunderlag primas med oförtunnad Hey'di Primer Golv.

Primning utförs vanligtvis dagen före plattsättning, om man primar samma dag måste primern torkat in i underlaget och minst vara fingertorr.

Sugande underlag utomhus skall endast förvattnas.

### Blandning - Utförande

Använd rent vatten, ca. 4 liter vatten till 15 kilo pulver (vatten från t. ex. egen brunn kan påverka resultatet).

Blandning utförs med maskinvisp.

Blandningstid ca. 2 minuter till en klumpfri massa.

Låt fästmassan vila i minst 5 minuter innan man eventuellt justerar konsistensen med lite vatten.

Brukstiden utblandad massa är ca. 2 timmar, tillsatt inte mer vatten när massan har börjat stelna.

Vid kall årstid bör säckarna ha tillräckligt rumstemperatur före användning.

### Användning

Hey'di Semfix S2 påförs först med den släta sidan av tandspackeln, därefter används en fixkam. Välj storlek på kam utifrån rekommenderad limförbrukning i förhållande till kakelformat och underlag.

Hey'di Semfix S2 har normalt en öppettid på ca. 15-20 minuter. Observera att hög temperatur, låg luftfuktighet, drag, starkt sugande underlag mm. kan minska öppettiderna avsevärt. Det måste därför ständigt kontrolleras att limmet inte har fått skinn när plattorna läggs. Applicera inte på ett för stort område åt gången. Undvik att trycka plattorna för hårt så att limmet fyller ut fogen mellan plattorna.

Verktygen rengörs med vatten.

### Åtgång

Ca. 4-10 kg/m<sup>2</sup> beroende av plattor och underlag.

## HEY'DI SEMFIX S2

Mycket flexibel och frostsäker cementbaserad fästmassa för plattsättning på horisontala ytor.

### Torktid (vid +20 °C)

Hey'di Semfix S2 kan normalt fogas efter 6-8 timmar.

### Lagring

Lagras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

#### TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Materialåtgång:	4-10 kg pr. m <sup>2</sup>
Kornstorlek (Dmax):	0,4 mm
Brukstid:	2 timmar
Öppentid:	15-20 min.
Fogning:	6-8 timmar
Vidhäftning till primad betong:	> 1,0 MPa
Vattenmängd:	ca. 4 ltr/15 kg
EN 12004:	C2TE
EN 12002:	S2
Lagring:	24 månader från produktionsdatum i obruten förpackning. Förvaras torrt.
Förpackning:	15 kg säck

#### PRODUKTKODER:

Varunummer:	6126
GTIN nummer:	7054150061261
NOBB nummer:	
PR-nummer:	
Revisionsdatum:	2023.11.10

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande konstruktören och entreprenören/utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.