



Hammerite ULTIMA

December 2020

Produktbeskrivning

Hammerite Ultima är nästa generations vattenburna metallfärg som är utvecklad som både grundfärg och täckfärg. Man behöver inte grunda med någon speciell primer, utan man kan direkt på de flesta metaller utomhus.

Den är snabbtorkande och har mycket bra rostskyddande egenskaper samt är extremt väderbeständig. Hammerite Ultima har en Color Lock technology som gör att den håller glans och kulör länge.

Hållbarheten är upp till 12 år.



Behandling

Avlägsna lös färg och rost med stålborste och slipa ytan. Tvätta ytan med målartvätt, skölj med vatten. Ytan skall vara ren, fettfri, fast och torr innan målning. Detta skall göras för att garantera optimal vidhäftning.

Rör om före målning. Applicera minst 2-3 skikt (>100µm torrfilm).

Se till att kanter och hörn får tillräckligt med färg. Blästrade ytor kräver oftast 1-2 extra strykningar.

Gör alltid en vidhäftningstest för att säkerställa vidhäftning till tidigare målade ytor.

Vid målning av galvaniserade, förzinkade, aluminium och pulverlackerade ytor skall en slipning göras för få bra vidhäftning till underlaget. Detta är extra viktigt på nya förzinkade ytor.

På kopparytor skall en grundning med Hammerites Special Primer göras först för att få optimal vidhäftning.

Vid målning på kraftigt rostade ytor kan det förekomma att det blir rostgenomslag vid första appliceringen. Dessa försvinner vid andra appliceringen.

Låt färgen torka minst 4 timmar mellan varje skikt. Torktiden kan variera beroende på temperatur, relativ fuktighet och skiktjocklek. Förtunna inte färgen.

Måla inte om temperaturen är under 10°C. Målarverktyg rengörs med vatten. Tål en kontinuerlig temperatur på 80°C samt kortare tid 120°C.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Glans: Blank

Torktid 23°C 50% RF: 1-2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timmar

Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +30°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, roller

Färgåtgång: 8 m²/liter

Förpackning: 250ml, 750ml

Kulörer: RAL 9005 svart, RAL 9016 vit, RAL 7016 antrazitgrå och RAL 3003 Röd

Rengöring: Vatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat. A/i) 140g/l Innehåller < 70g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hällas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivna enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringsätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida.

AkzoNobel, Tomorrow's Answers Today och Hammerite är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009