

Beskrivning

Butylband Fiber består av en högkvalitativ plastoelastisk butylgummimassa belagd på en sida av en non-woven väv. Bandet är mycket formstabil på längden och töjer sig inte. Tvärledes klarar bandet en rörelseupptagning på upp till 10%.

Kulör

Grå

Förpackning

75 x 1,5 mm 15 m x 4 st

100 x 1,5 mm 15 m x 3 st

150 x 1,5 mm 15 m x 2 st

Beredning

- Ytorna skall vara torra och fria från damm, olja, fett och andra ämnen som kan försämma vidhäftningen
- Grova och porösa ytor eller där temperaturen är under +5°C kan i vissa fall behöva primas

Applicering

- Kapa bandet till erforderlig längd / form och med beräknat överlapp på minst 25 mm
- Pressa fast bandet omsorgsfullt och med jämt tryck över hela ytan eller allra bäst, rulla fast det med hjälp av en tryckrulle (fig 1). OBS bandet får inte sträckas eller punkteras
- Kontrollera att inga luftfickor uppkommit
- Vid montering av ME404 som sekundärtätning under fönster skall bandet inte gå helt omlott/ förbi multifunktionsband som ex. Trio eller botteningslist/ fog

Begränsningar

Tål ej UV-ljus, bandet skall utomhus alltid täckas med puts eller plåtbeslag. V.g. kontrollera kompatibiliteten i kontakt med andra tätningsmedel.

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Leverans

Direkt från tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.



ME404

Butylband Fiber

Användningsområde

Tätar och förbinder olika material t.ex. i fönsterfogar och smygar.

Utmärkande egenskaper

- Fäster på de flesta material
- Rörelseupptagning 10% tvärledes
- Töjer sig inte på längden
- Kan målas eller putsas

ME404

Butylband Fiber



Teknisk information

Egenskap	Resultat
Temperaturbeständighet	– 40°C till + 130°C. (+ 180°C korttids exponering)
Användningstemperatur	+5°C till +30°C
Kemikaliebeständighet	Tål ej bensin, lacknafta, paran och liknande kemikalier.
Primer	Butylprimer ME902.
Lagringstid 12 månader oöppnad	12 månader oöppnad
Lagrings temperatur	+10°C till +20°C. Torrt.

Produktrådgivning

tremco illbrucks produktspecialister ger dig gärna råd innan arbete påbörjas.

tremco illbruck följer Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings allmänna leveransbestämmelser antagna 2006-09-21.



Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se