

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Isocyanat-, ftalat-, lukt- och lösningsmedelsfri
- Kristallklar
- Elastisk och slitstark
- Stöt och vibrationsdämpande
- Söt och saltvattenbeständig
- Härdar snabbt och krymper inte

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

MS- baserat snabbhärdande kraftigt lim och elastisk fogmassa för in- och utvändigt bruk. Stöt och vibrationsdämpande, söt och saltvattenbeständig.

Användningsområde

Bygg-, verkstads-, VVS industrin. Skepps-, småbåts-, container-, karosseri-, fordons-, och husvagnstillverkning. Fäster mot plåt, glas, plast (testa först), trä, aluminium, zink, koppar, icke oxiderbart stål, lackad metall, polyester, PVC, polykarbonat, gips, keramik, sten, tegel och betong. Limning och tätning där en elastisk, rörelseupptagande och osynlig fog önskas.

Kulör

Kristallklar

Förpackning

290 ml patroner (12/kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga varuinformationsbladet för produkten innan arbetet påbörjas. Vid slipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.

Applicering

- För bästa resultat skall kontaktytor vara torra, rena, fasta och fettfria.
- Rengöring sker med slippapper och tvättas med aceton som måste torka innan påföring.
- Massan appliceras med hjälp av fogspruta.
- Tips vid limning: Skär ett V i toppen på munstycket så att en pyramidformad limsträng erhålles, lägg limsträngarna så att luft får tillträde.
- Öppnad patron bör användas inom 24 timmar för att undvika ev härdning i patronen.

Rengöring

Verktyg m.m rengöres med lacknافتا.

Åtgångs exempel

Fogmått 10 x 5 mm 5,8 meter / patron

Fogmått 15 x 6 mm 3,2 meter / patron

Fogmått 20 x 7 mm 2,0 meter / patron

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagring

12 månader i öppnad förpackning vid +5°C till +25°C.

Begränsningar

Använd ej till dilatationsfogar. Vidhäftar ej mot PE, PP, vissa mjukgjorda plaster, teflon, silikon, tjär- och asfaltytor. Organiska lösningsmedel, koncentrerade baser och mineralsyror, lack och förtunningsmedel, alkohol samt ohärdad polyuretan (under härdningstiden).

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



MS530

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se

TEKNISK INFORMATION

Densitet	1.01
Hårdhet	Shore A 38 DIN 53505
Torktid	Klibbfri 10 - 15 min och härdar med 2 mm / dygn vid 23°C och 50%, RH
Temperaturbeständighet	-40°C till +100°C
Användningstemperatur	+5°C till +40°C
Draghållfasthet	22 kg /cm ² DIN 53504
Kemikaliebeständighet	Saltbeständig