

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Speciellt utvecklat för dörr- och fönsterinstallationer
- Ringa efterexpansion, vid rätt dosering slutar skummet att efterjäsa när det möter motstånd
- Expanderar i minusgrader
- Upp till 15% mer volym jämfört med vanligt PU-skum
- Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
- Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
- Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

1-komponent fukthärdande polyuretanskum med freonfri drivgas. Pistolskummet levereras i tryckbehållare färdigt för användning. Vid applicering jäser skummet upp direkt när det lämnar pistolmunstycket och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Vid rätt dosering slutar skummet att expandera när det möter motstånd. Ger mer volym och utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material och i alla årstider.

Användningsområde

För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, mellan cellplast-, betong- lättbetongelement. Lämpligt för skumning mot material känliga för tryck av expanderande PU skum. Fungerar även i låga temperaturer.

Kulör

Grön

Förpackning

850 ml flaska (12 / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Kontaktytor skall vara rengjorda från fett, sand, damm etc.
- Vid behov fukta kontaktytan med vatten (blomspruta) före skumning t ex när materialet i och runt fogen är torrt men omkringliggande utrymmen har hög fukthalt.
- Täck omkringliggande ytor.
- Skaka flaskan kraftigt minst 20 ggr och skruva på den i skumspistolens adapter.
- Skummets utflöde regleras med justerskruven på pistolen
- Fyll endast ca 80% av utrymmet. För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så att så att du slipper att skära av överskottet.
- Flera lager skum bör fyllas i omgångar med vattensprayning mellan varje lager.
- Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
- Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan).
- Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att ha flaskan påmonterad.
- När flaskan är tömd och arbetet är avslutat skall pistol och munstycke rengöras och igenomsprutas med AA290 skumborttagare.

Rengöring

Ohärdat skum avlägsnas med AA290 Skumborttagare. Härdat skum avlägsnas mekaniskt, t.ex. med en skarp kniv.

Åtgång

Volymökning efter applicering:

Flaskan ger upp till 48 liter färdigt skum vid +23°C (fri mängd) vid 23°C och 50% RH, vid 0°C ger den ca 30 liter, -5°C ca 28 liter och vid -10°C ca 25 liter färdigt skum (fri mängd).

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

12 månader i öppnad originalförpackning vid +10°C till +20°C. Lagras torrt. Aerosolförpackning, får ej utsättas för temperaturer över +50°C.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Klibbfri inom 8 minuter, kan skäras efter 45 minuter beroende på volym, luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar. I minusgrader blir torktiden avsevärt längre.
Temperaturbeständighet	-40°C till +90°C, temporärt upp till +130°C.
Användningstemperatur	-10°C (flasktemperatur +5°C) till +35°C.
Cellstruktur	Fin
Övermålningsbarhet	Kan övermålas efter genomhärdning.
Kemikaliebeständighet	God
Densitet	20-30 kg/m ³
Draghållfasthet	89 kPa DIN 53455
Skjuvhållfasthet	32 kPa DIN 53422
Tryckkraft	Vid 10% tryckpåkänning 43 kPa ISO 844
Brottöjning	17% DIN 53455
Vattenabsorbering	0,2% (kg/m ²) EN 1609
Värmeledningsförmåga	36 mW/m.K EN 12667
Ljudisolering	Index upp till 60db ift rapport
Brandklass	B3 DIN 4102

Begränsningar

Pistolskum Professional rekommenderas ej till ytor av silikon, teflon, polyeten och oljiga ytor. Ej lämpligt för rörelseupptagande fogar. Får ej utsättas för UV exponering.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring.

Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.