

### UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Både primer och dammbindare
- Penetrerar 1,5 mm i K 50 betong
- Kan göras i halksäkert utförande
- Mycket god slitstyrka
- Mycket god resistens mot värme, kemikalier, oljor
- Härdar även vid låga temperaturer

### PRODUKTINFORMATION

#### Produktinformation

#### Beskrivning

Fuktighetshärdande prepolymiserad polyuretan.

#### Användningsområde

Utvecklad för att tränga ner i betongen och bilda grund för hårdplastmassan Penfloor Special samt som dammbindare med långtidsverkan på betonggolv.

#### Kulör

Transparent (blank)

#### Förpackning

12-liter burk

#### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

#### Applicering

- All skadad och löst sittande betong och gammal färg ska avlägsnas.
- Eventuella skador i betongen lagas och cementskiv på nylagd betong slipas bort.
- Penfloor Primer appliceras med skrapa, pensel eller roller.
- Grundering skall ske med Penfloor Primer utspädd med 20% Penfloor Förtunning.
- Efter 5 timmar men inom 24 timmar skall sedan toppskikt med Penfloor Special utföras.
- Om Penfloor Primer skall användas som dammbindare med halkskydd göres detta i två strykningar. I den första strykningen appliceras torkad sand. Efter 12 timmar men inom 24 timmar utföres nästa strykning.

#### Rengöring

Eventuell rengöring av utrustning sker med Penfloor Förtunning innan härdning.

#### Åtgång

3 - 8m<sup>2</sup> / liter beroende på underlagets täthet.

#### Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

#### Lagringstid – temperatur

12 månader oöppnad svalt och torrt.

#### Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

#### Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.

## TEKNISK INFORMATION

Densitet		1,0
Torrhalt		65%
Torktid	vid 23°C, 50% RH	Dammtorr 3 - 4 timmar
Övermålningsbarhet	vid 23°C, 50% RH	5 - 24 timmar
Temperaturbeständighet		-40°C till +90°C
Användningstemperatur		-5°C till + 30°C
Kemikaliebeständighet		Utmärkt mot syror, alkalier och oljor