

### UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- God vidhäftning
- God fyllförmåga
- Snabbhärdande
- Övermålningsbar
- Slipbar med maskin
- UV- och ozonbeständig

### PRODUKTINFORMATION

#### Beskrivning

Elastisk akrylatbaserad fogmassa, som torkar genom avdunstning av vatten. Fäster mot de flesta typer av byggmaterial så som trä, gips, tegel, betong metall, plast och målade ytor. Missfärger inte omgivande material.

#### Användningsområde

Reparerar hål, sprickor, kvisthål och skador på t.ex. vägghpaneler och lister. Utfyllnad vid laminat och parkettlimning. T.ex. springor runt rör, trösklar och foder. Kan även användas ute på fasad om fogmassan får härda i torr miljö.

#### Kulör/närliggande NCS

Vit S 0502-Y  
Ljusbeige S 1020-Y 30 R  
Gulbeige S 2030-Y 30 R  
Ljusbrun S 3030-Y 30 R  
Gulbrun S 3030-Y 50 R  
Brun S 7020-Y 50 R

#### Förpackning

250 ml tub (6 st / Kartong)

#### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

#### Applicering

- Fogsidorna skall vara rena och fria från olja, fett och lösa partiklar.
- Metalltytor avfettas och löst sittande färg slipas bort.
- Vid fogrörelser får mittdjupet ej undstiga 5 mm.
- Fogar bottnas om möjligt med bottningslist som komprimeras ca 25% för att passa i fogen.
- Pressa massan mot underlaget så inga luftfickor bildas.
- Avjämna direkt efter applicering med lämpligt verktyg som gummi- eller stålspackel, fuktad svamp eller pensel.
- Skydda fogen mot väta under de första dagarna.

#### Rengöring

Ej härdad massa rengöres med vatten

#### Åtgångsexempel

Fogmått 5 x 4 mm 12,5 meter / tub  
Fogmått 10 x 5 mm 5,0 meter / tub

#### Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

#### Lagringstid – temperatur

Minst 24 månader i obruten förpackning vid 0 - 25°C. Skyddas mot frost.

#### Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

#### Begränsningar

Ej för rörelseupptagning över 10%.

#### Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan tilläggande meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



## TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,6
Hårdhet	Shore A 47
Torrhalt	Ca 85%
Torktid	Yttorr ca 30 minuter, helt genomhärdad 1 – 3 dygn beroende på fogdimension, temperatur och luftfuktighet.
Temperaturbeständighet	-30°C - + 70°C
Användningstemperatur	Ner till +5°C
Rörelseupptagning	Ca 10%
Övermålningsbarhet	Ja med de flesta förekommande färgtyper. P.g.a många olika varianter på marknaden rekommenderas att förprov göres.
Primer rekommendation	På starkt sugande underlag skall fogytorna förstärkas med en grundering bestående av fogmassa – vatten 1:2. Grundningen skall torka ca 1 timme vid + 20°C.