

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Vidhäftar mot kalla och fuktiga ytor
- Kan användas ner till -15°C
- Stöt- och vibrationsdämpande
- Köld och värmetålig
- Vattenbeständig
- Testat enligt APA (American Plywood Association) norm genom NTI rapport nr 320139-LM1.

PRODUKTINFORMATION**Beskrivning**

Lösningssmedelsbaserat monteringslim baserat på syntetgummi och hartser. För in- och utomhus användning. Elastisk limfog med hög hållfasthet. Vidhäftar även på kalla och fuktiga ytor. Tål kyla och värme och har goda åldersegenskaper.

Användningsområde

För limning av spånplattor med not och spånt mot träbjälklag enligt plattformsprincipen.

Kulör

Gulbeige

Förpackning

300 ml patron (12 st / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Skär av gängtappen på patronen och snedskär munstycket till önskad bredd.
- Frusna eller våta ytor torkas på lämligt sätt.
- Limmet appliceras i strängar på bjälklaget samt med ett visst överskott i not och spont på skivorna varefter montering sker snarast.
- Komplettera limningen med spik eller skruv.
- Limmet skall tränga upp i springorna och överskottet skrapas bort för att försegla mot fuktinträning.
- Skall golvet beläggas med vinylmatta är det viktigt att limresterna slipas bort då vissa vinylmattor kan få genomslag (fläckar) av limmet.

Rengöring

Ohärdat lim löses med lacknafta.

Åtgång

Ca 20 meter limsträng per patron

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

12 månader i oöppnad originalförpackning vid -10°C - +25°C.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



MT014

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se

TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,07
Torrhalt	Ca 60%
Torktid	5 – 24 timmar beroende på limskiktets tjocklek och temperatur. Full hållfasthet normalt efter 14 dagar.
Temperaturbeständighet	-40°C till +100°C
Användningstemperatur	-15°C - +25°C