

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Kombinerat lagnings och fästbruk
- Kan användas både inne och ute
- Håller spik och skruv på plats
- Vattenfast och frostsäkert
- Lätt att forma
- Kan påföras i tjocka skikt
- Ingen krympning
- Limmar alla typer av natursten och keramiska plattor
- Kan användas för plattsättning på värmegolv

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Cementbaserat och plastförstärkt, vattenfast och frostsäkert fix och lagningsmassa.

Användningsområde

Lagning och utfyllnad av ojämnheter, hål och skador på tegel, betong, puts, gips och målade ytor. Förankrar beslag, spik och skruv o dyl. Montering av alla typer av natursten och keramiska vägg- och golvplattor. Plattsättning på värmegolv.

Kulör

Vit

Förpackning

1 kg burk (6 st / kartong)
5 kg burk

Skyddsföreskrifter

Oblandat pulver innehåller cement använd handskar och skyddsglasögon vid torrbrukshandtering.

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Underlaget skall ha bärighet, vara fast, sammanhängande och rengjort från damm, smuts, fett och cementslam.
- 1 kg bruk blandas med ca 250 ml vatten. Både bruk och vatten skall ha rumstemperatur. Blanda massan tills den är klumpfri, låt blandningen stabiliseras något innan användning.
- **Reparationer:** Applicera med stålspackel.
- **Plattsättning:** Applicera noggrant på underlaget med en tandad spackel. Först med den släta sidan, därefter kammars fästmassan upp med den tandade sidan.
- Applicera inte mer fästmassa än att plattsättning kan utföras innan skinnbildning.
- Följ anvisningen för rätt tandstorlek för platta och underlag.

Rengöring

Vatten

Åtgång

Vägg (torrbruk genomsnitt) 2,5 kg/m²
Golv (torrbruk genomsnitt) 3,5 kg/m²

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagring

12 månader torrt i oöppnad förpackning.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TREMCO

SX420

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se

TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,45
Öppentid	Efter blandning har fästmassan en öppentid på max 6 timmar. Applicera inte mer fästmassa än att platsättning kan utföras innan skinnbildning.
Torktid	Vid 18°C innan fogning eller lätt gångtrafik kan släppas på. På vägg (normalt) ca 10 timmar, Golv (normalt) ca 18 timmar Sluthärdning efter ca 7 dyggn
Användningstemperatur	+10°C - + 25°C
Övermålningsbarhet	Ja med färger avsedda för betong.