

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Lättsprutad
- Luktsvag
- Snabbhärdande
- Övermålningsbar
- Antimögelbehandlad
- Limning av gipsskivor
- Uppfyller klass 12,5 E

PRODUKTINFORMATION**Beskrivning**

Akrylfogmassa.
Lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar.

Användningsområde

För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus mot trä, gips, puts, tegel, betong, cellplast, kork, PVCu, metall och målade ytor. Limning av gipsskivor mot stålreglar enligt skivleverantörens anvisningar. För enklare tätning kan massan även användas utomhus på fasad t ex sprickor i klädselpanel etc.

Kulör

Som rikthjälpmiddel för kulörerna anges närliggande NCS kulörnummer.
Vit (≈NCS S 0500-N)

Förpackning

300 ml patron (12 / kartong)
600 ml påse (20 / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga varuinformationsbladet för produkten innan arbetet påbörjas. Vid slipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.

Applicering

- Kontaktytor skall vara torra, rena och fettfria.
- Normalt fordras ingen primer mot sugande underlag som t.ex. gipsskivor.
- Starkt sugande ytor kan förbehandlas med fogmassan uttunnad med vatten (1:4).
- Fogar bottnas om möjligt med bottningslist som komprimeras ca 25%.
- Applicera fogmassan med hand- eller tryckluftspruta och eftersläta omedelbart med fogpinne eller spackel doppad i svag tvålvattenlösning.
- Låt fogmassan härda helt igenom innan målningsarbetet utföres.

Rengöring

Verktyg och spill rengöres med vatten.

Åtgång

Fogmått 5 x 4 mm 15,0 meter / patron eller 30 meter / påse
Fogmått 10 x 5mm 6,0 meter / patron eller 12,0 meter / påse
Fogmått 15 x 6mm 3,3 meter / patron eller 6,7 meter / påse
Fogmått 20 x 7mm 2,1 meter / patron eller 4,3 meter / påse

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagring

12 månader i oöppnad originalförpackning svalt och torrt. Skyddas mot frost.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TREMCO

TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,65- 1,69
Hårdhet	Shore A 40
Torrhalt	80 – 84%
Viskositet	Ca 250,000 cps
Torktid	Yttorr 15 - 60 min beroende på luftfuktighet och temperatur. Full härdning 1 – 5 dagar beroende på fogtjocklek, luftfuktighet och temperatur.
Temperaturbeständighet	-15C till +75°C
Användningstemperatur	+4°C till +40°C
Rörelseupptagning	12,5%
Övermålningsbarhet	Ja med vattenspädbara färger efter genomhärdning.
Kemikaliebeständighet	Klarar utspädda lösningar med alkali, kolväte, syra