

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Snabbhärdande
- Luktsvag
- Antimögelbehandlad
- Mycket god beständighet mot UV-strålning, ozon, fukt

PRODUKTINFORMATION**Beskrivning**

Universalsilikon är en luktsvag och antimögelbehandlad silikon för elastisk tätning av t.ex div. plastmaterial (ej feta), metall, målade ytor, kakel, glas, gummi, både inom- och utomhus.

Användningsområde

I och på huset t.ex kylskåp, frysar, runt fönster, väderisolerings och skydd av instrument och elektriska komponenter, fönsterbleck och genomföringar i fasad etc

- I båten runt ventiler, rutor och genomföringar i skrovet etc.
- Universalsilikon i ett tunt skikt är utmärkt som lim.

Kulörer

Transparent, vit

Förpackning

40 ml tub (12 st / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Ytorna skall vara rena, torra och fettfria. Metall- och kakel ytor avtorkas med T-sprit

- Punktera membranet och skär av munstycket till önskad fogbredd, använd gärna maskeringstape för att få raka fogkanter.
- Skrapa av överskott och jämna till massan (innan den börjad skinna sig) med fingret doppat i svag tvålvattenlösning och avlägsna maskeringstapen omgående.

Rengöring

Generellt: Avlägsna omedelbart ohärdat material. Undantag: Låt Spill och överskott på porösa material härda innan det avlägsnas med lämpligt verktyg. Härdad produkt kan bara tas bort mekaniskt. Verktyg och täta ytor avtorkas med trassel och rengöras med Xylen eller lacknafta. Händer tvättas med tvål och vatten.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

24 månader öppnad och torrt vid +5°C till +30°C.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Begränsningar

Ej lämplig till akvariebyggnationer, i kontakt med livsmedelstillverkning samt där en övermålningsbar fog önskas. Vidhäftar inte mot feta ytor som PP, PE,teflon, bitumen, neopren, luft- och fukttäta utrymmen (härdar ej), impregnerat trä och vissa vulkaniserade gummiblandningar t.ex packningar och tejper. I vissa fall kan silikon missfärga koppar och andra känliga material och i kontakt med polycarbonat kan sprickbildning uppstå.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,04
Hårdhet	Shore A 33 CTM 0099
Torktid	Yttorr 14 minuter. Fullt genomhärdad 24 timmar vid +20°C, 50% RH
Temperaturbeständighet	-65°C - +177°C
Användningstemperatur	+15°C till +25°C
Rörelseupptagning	Ca 25%
Övermålningsbarhet	Nej