

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Smidig och lättarbetad pasta
- Används av ledande fönsterfabriker och glasmästerier
- Övermålningsbart

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Plastiskt specialkitt för glasning. Uppbyggt på halvtorkande oljor och petrokemiska bindemedel. Smidig, lättarbetad konsistens och av glasmästarna mycket omtyckt kitt sedan 50-talet. Finns i tre standardkulörer. I mindre förpackningar säljes OS108 under namnet OS106 Fönsterkitt.

Användningsområde

Glasning, konventionellt tryck- och falskitt för glasrutor i trä- och metallbågar.

Kulör/närliggande NCS

Benvit S 0502-Y
Beige S 1005-Y 20 R
Brun S 7020-Y 50 R

Förpackning

5 liter hink beige, benvit,
12 liter hink beige, benvit

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Glasfalsar, glasningslister och glas skall vara torra, rena och fettfria.
- Glasning skall inte utföras vid temperaturer under +5°C, såvida ej kontaktytorna först uppvärms eller upptorkas.
- Obehandlat eller tryckimpregnerat trä ska spärrgrundas.
- Bågens utsida skall vara så ytbehandlad, att träet ej tar till sig fukt.
- Lasyrbehandlat trä skall underhållas varje eller vartannat år. Doppgrundning är ej tillräckligt.
- Doppgrundade fönster skall omedelbart ytbehandlas på platsen efter monteringen.
- Efter en tid kan sprickbildning uppträda i kittet. Detta är inget materialfel, utan resultatet av otillräcklig spärrgrundning vilket möjliggör att träet suger åt sig oljan från kittet.
- Var därför omsorgsfull med spärrgrundningen.

Rengöring

Fläckar avlägsnas och verktyg rengörs med lacknafta.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid - temperatur

24 månader i oöppnad originalförpackning vid +5°C till +25°C.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TEKNISK INFORMATION

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Densitet | Ca 2,1 |
| Torrhalt | 100% |
| Torktid | 7 – 14 dagar. Utomhus torkar kittet snabbare. |
| Temperaturbeständighet | < 70°C. |
| Användningstemperatur | +5° - + 25°C. |
| Rörelseupptagning | 3% ASTM C-920. |
| Övermålningsbarhet | Alkyd-, linolje- och akrylfärger fungerar. Övermålning bör göras när kittet torkat. Måla kittfalsen och 2 mm ut på glaset. |