

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Har mycket goda fukt-, värme- och åldringsegenskaper, hårdnar ej.
- Har lång öppentid
- Missfärgar ej
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt
- Mkt hög sluthållfasthet och aktivt monteringsklubb

PRODUKTINFORMATION**Beskrivning**

Akryl/copolymer lim för våt och häftlimning av golv-, vägg- och skivmaterial. Limmet har mycket god fukt-, värme-, åldrings- och mjukgörar beständighet. Ger en stark limfog.

Användningsområde

Golv: Klorfria beläggningar (polyolefin) samt vinylmattor, homogena eller med glasfiber- mineralullsbaksidor. Textila mattor med eller utan skumbaksida mot spån- och träfiberskivor och torra betonggolv. Även för limning av gipsskivor även på värmegolv etc. utan stegljuddämpningskrav. Vägg: vinylmattor med ytskikt över 0,6 mm samt vinylskum med eller utan väv-, glasfiber eller mineralfiberbaksidor. Används även som vattenbaserat kontaktlim för t.ex cellplast.

Kulörer

Transparent

Förpackning

1- lit burk (6st / kartong)
3- lit hink
10- lit hink

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från fett och damm.
- **Gips-Våtrumsskivor på golv:** Sprid limmet med en grovtandad limspridare. Montera omedelbart eller inom angiven monterings- 0-30 minuter mot sugande underlag (trägolv). Vi rekommenderar ej att limma skivor mot täta material.
- **Övriga golvbeläggningar:** Sprid limmet på golvet med tandad limspridare. Vid all montering skall mattorna pressas och gnidas fast så att inga luftblåsor uppstår.
- **Golv med sugande underlag:** Homogena vinylmattor eller PVC med glasfiber-, mineralull och skumbaksidor. Montera mattan omedelbart eller inom angiven monterings- 0-30 minuter. Polyolefin: våtlimning 5-20 minuter.
- **Golv med täta underlag:** Häftlimning: Låt limmet torka tills det ej väter vid beröring, ca 30-90 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet. Monteringstid ca 1,5 timmar, även denna tid beroende på temperatur och luftfuktighet. Dubbellimning: Montera mattan i vått lim, gnid fast och drag upp mattan. Låt limytorna torka ca 30 minuter. Lägg ned mattan på nytt och gnid fast noggrant.

- **Vägg:** Sprid limmet med perlon- eller lammullroller på väggen. Montera väggmattan omedelbart. Gnid fast uppifrån och ner. Se till att luft pressas ut. Sprid ej mer lim än en vådbredd åt gången.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Rengöring

Ohärdat lim rengöres med vatten.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

12 månader i öppnad förpackning vid +10°C till +20°C. Skyddas mot frost.



TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,3
Torrhalt	Ca 72%
pH	ca 7,3
Viskositet	Ca 60 000 mPa*s
Torktid	Full hållfasthet efter 7 dagar beroende på temperatur och RH.
Temperaturbeständighet	-10°C - +75°C
Användningstemperatur	+18°C - +25°C

Åtgång	Sugande underlag m ² /lit	Icke sugande underlag m ² /lit
Linolium	2-3	2-3
Textila mattor	3-4	3-4
Homogen PVC	4-5	5-6
PVC-matta med baksida	4-5	5-6
Gipsskivor	3	rekommenderas ej

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.