

Illbruck OT240  
Golv- & Vägglim

Sida 1:

#### Utmärkande egenskaper

- Mycket goda fukt-, värme- och mjukgöraregenskaper
- Ej hälsovådligt eller brandfarligt
- Mkt hög sluthållfasthet och kraftigt monteringsklubb

#### Produktinformation

##### Beskrivning

Copolymerdispersion för våt och häftlimning av golv- och väggmaterial. Limmet har mycket kraftigt monteringsklubb och hög sluthållfasthet.

##### Användningsområde

Golv: Klorfria beläggningar (polyolefin) samt vinylmattor, homogena eller med glasfiber- mineralullsbaksidor. Textila mattor med eller utan skumbaksida mot spån- och träfiberskivor och torra betonggolv.

Vägg: vinylmattor med ytskikt över 0,6 mm samt vinylskum med eller utan väv-, glasfiber eller mineralfiberbaksidor.

Används även som vattenbaserat kontaktlim för t.ex cellplast.

##### Kulör

Vit

##### Förpackning

1- lit burk (6st / kartong)

3- lit hink

#### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

#### Applicering

- Kontaktytor skall vara släta, torra, rena och fria från fett och damm.
- Sprid limmet på golvet med tandad limspredare. Vid all montering skall mattorna pressas och gnidas fast så att inga luftblåsor uppstår.
- **Golv med sugande underlag:** Homogena vinylmattor eller PVC med glasfiber-, mineralull och skumbaksidor. Montera mattan omedelbart eller inom angiven monterings tid 0-30 minuter. **Polyolefin:** våtlimning 5-20 minuter.
- **Golv med täta underlag: Häftlimning:** Låt limmet torka tills det ej väter vid beröring, ca 30-90 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet.

Monteringstid ca 1,5 timmar, även denna tid beroende på temperatur och luftfuktighet. **Dubbellimning:** Montera mattan i vått lim, gnid fast och drag upp mattan. Låt limytorna torka ca 30 minuter. Lägg ned mattan på nytt och gnid fast noggrant.

- **Vägg:** Sprid limmet med perlon- eller lammullsroller på väggen. Montera väggmattan omedelbart. Gnid fast uppifrån och ner. Se till att luft pressas ut. Sprid ej mer lim än en vådbredd åt gången.

#### Rengöring

Ohärdat lim rengöres med vatten.

#### Åtgång

	<u>sugande underlag m<sup>2</sup>/lit</u>	<u>icke sugande underlag m<sup>2</sup>/lit</u>
Linolium	2-3	4-5
Textila mattor	3-4	3-4
Homogen PVC	4-5	5-6
PVC-matta med baksida	4-5	5-6

#### Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

#### Lagringstid - temperatur

12 månader i oöppnad förpackning vid +10°C till +20°C. Skyddas mot frost.

#### Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

#### Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.

#### Sida 2

#### Densitet

1,3

#### Torrhalt

Ca 72%

Förtunning  
Skall ej förtunnas

Torktid  
Full hållfasthet efter 7 dagar beroende på temperatur och RH. Följ GBRs  
branchrekommendationer.

Temperaturbeständighet  
-10°C - +75°C

Användningstemperatur  
+18°C - +25°C

Brandfarlighet  
Lim och limfog är ej brandfarliga