

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Mycket låg fuktabsorption
- God värmeisoleringsförmåga
- Mycket god beständighet mot alkalier och de flesta andra kemikalier
- Lätt och smidig att jobba med

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Tillverkad av polyetencellplast med slutna celler som är 100% fri från CFS och HCFC. De slutna cellerna gör att listen har mycket låg fuktabsorption och god värmeisoleringsförmåga.

Användningsområde

För bottning eller drevning i fogar.

Kulörer

Grå

Förpackning

6 mm 1 x 1500 m (homogen)
10 mm 1 x 600 m (homogen)
13 mm 1 x 6 m (homogen)
13 mm 1 x 50 m (homogen)
13 mm 1 x 400 m (homogen)
16 mm 1 x 6 m (ihålig)
16 mm 1 x 50 m (ihålig)
16 mm 1 x 250 m (ihålig)
20 mm 1 x 6 m (ihålig)
20 mm 1 x 50 m (ihålig)
20 mm 1 x 150 m (ihålig)
24 mm 1 x 6 m (ihålig)
24 mm 1 x 50 m (ihålig)
24 mm 1 x 100 m (ihålig)
30 mm 1 x 80 m (ihålig)
35 mm 1 x 180 m (ihålig)
50 mm 1 x 90 m (ihålig)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Den homogena listen kan komprimeras upp till ca 35% och de dimensioner som är ihåliga har ytterligare ökad komprimerbarhet
- Samma list passar alltså till flera fogbredder.
- Den låga vikten gör att kartongerna är lätta att transportera och handha på arbetsplatsen.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.

TEKNISK INFORMATION

Vattenabsorption	< 0,5 vol % efter 40 dagar
Kemikaliebeständighet	Mycket god beständighet mot alkalier och andra kemikalier.

PR102

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se