

### UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Lättsprutat
- God vidhäftning
- Köld och värmetålig
- Kan användas ner till 0°C
- Vattenbeständig

### PRODUKTINFORMATION

#### Beskrivning

Sprutbart, lufttorkande monteringslim baserat på syntetgummi. God vidhäftning mot de flesta byggmaterial och ger snabbt mycket hög limeffekt.

#### Användningsområde

För uppsättning av paneler, laminat-, gips-, och träfiberskivor, trä- och plastlister, socklar, foder m.m. mot underlag av trä, betong, gips-, och spånplattor, träfiberskivor och metall.

#### Kulör

Beige

#### Förpackning

300 ml patron (12 st / kartong)

#### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

#### Applicering

- Skär av gängtappen på patronen och snedskär munstycket till önskad bredd.
- Underlaget skall vara torrt, rent och fritt från lösa partiklar.
- Påför limmet i ca 5mm breda zigzag-strängar med 20-30cm avstånd.
- Fixera tyngre skivor i underkanten med list alternativt spik för att undvika glidning under första timmen.
- Pressa genast skivan kraftigt mot underlaget medan limmet är vått.
- Efter 30-60 minuter görs en slutlig fixering med hjälp av hammare och kloss.

#### Rengöring

Ohärdat lim löses med lacknafta.

#### Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

#### Lagringstid – temperatur

12 månader i oöppnad originalförpackning vid -10°C - +25°C.

#### Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

#### Begränsningar

Ej för cellplast

#### Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan tilläggande meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



# MT016

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial  
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007  
www.tremco-illbruck.com  
info@tremco-illbruck.se

## TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,1
Torrhalt	Ca 55%
Torktid	Ca 1 dygn
Temperaturbeständighet	-30°C till +70°C
Användningstemperatur	0 till +30°C
Skjuvhållfasthet	Ca 15,8 kg / cm <sup>2</sup> mot plywood