

### UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Knådkitt mycket lätt att mixa
- Fungerar på fuktiga ytor, även under vatten
- Snabbhärdande
- Vatten- och kemikalietåligt

### PRODUKTINFORMATION

#### Beskrivning

2-komponent knådbart, snabbhärdande och oerhört starkt reparationskitt för de flesta material. Kittet är vattenfast, kemikaliebeständigt, UV- tåligt och elektriskt isolerande. Kittet är utvecklat för att på ett enkelt sätt laga, limma och fylla skador och hål på hus, bilar, båtar, t ex vattenledningar, bensintankar, fästen, gångjärn, krokar mm.

#### Användningsområde

Fäster mot trä, metall, betong, glas, glasfiber, keramik, polyester, kakel, tegel, gips mm.

#### Kulör

Ljusbeige "off white" efter knådning

#### Förpackning

57g tub (12/kartong)

#### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

#### Applicering

- Materialen som skall repareras bör vara rena och fettfria.
- Helt släta ytor uppruggas med slippapper e dyl.
- Vrid eller skär av önskad mängd kitt.
- Knåda kittet tills en ljusbeige homogen kulör framträder, personer med känslig hud bör använda handskar.
- Inom 2 minuter trycker man fast kittet hårt över och runt skadan och därefter jämnar till lagningen med fingret doppat i vatten eller med en fuktig trasa.
- Ta bort överblivet kitt omgående
- På våta ytor, under vatten eller på långsamt läckande rör trycker/ gnider man kraftigt in kittet mot materialet och bibehåller ett tryck tills vidhäftningen börjar verka.

#### Rengöring

Ohärdat kitt med aceton. Händer tvättas i tvål och vatten.

#### Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

#### Lagringstid – temperatur

2 år i oöppnad förpackning i torr och sval miljö.

#### Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

#### Begränsningar

Lagningen bör inte utsättas för koncentrerade syror och organiska lösningsmedel under en längre period. Fäster ej mot feta plaster som PP, PE och teflon. Fäster ej mot feta plaster som PP, PE och teflon.

#### Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.

## TEKNISK INFORMATION

Torrhalt	100%
Torktid	2 minuter (knådat kitt). Efter 20-30 minuter beroende på temperatur kan materialet hanteras. Efter 60 minuter kan materialet slipas, borras, övermålas etc. Full styrka uppnås efter 24 timmar.
Temperaturbeständighet	-40°C till +160°C
Användningstemperatur	Över +5°C
Skjuvhållfasthet	124 kg/mm <sup>2</sup> (mot stål)
Tryckhållfasthet	180 kg/mm <sup>2</sup>
Kemikaliebeständighet	Beständigt mot vatten, kolväten, ketoner, alkoholer, estrar, saltvatten lösningar och utspädda syror och baser.
Elektriskt isolationsförmåga	300 volt/mm