

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Snabbhärdande
- Droppfritt
- Klar limfog
- Starkt
- Vattentålig

PRODUKTINFORMATION**Beskrivning**

Droppfritt, klart, vattentåligt "allt i hemmet klister" baserat på konstharts.

Användningsområde

Limmar de flesta plaster, glas, trä, metall, keramik, textil, papper och kartong.

Kulör

Transparent

Förpackning

40 ml tub (12 st / kartong)

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Limytorna skall vara rena, torra och fettfria.
- Vid limning av metall, ger en avslipning bästa resultat.

- På "täta" ytor som glas, porslin etc påför man limmet jämt och tunt på båda ytorna och låter limmet torka 5-10 minuter, eller tills det klibbar. Tillpassa sedan limytorna och pressa hårt.
- På "sugande" ytor som trä, papper etc påför man limmet rikligt på en yta och sätter omedelbart materialet i press.

Rengöring

Aceton eller thinner.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

24 månader öppnad vid +10°C - +20°C.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Begränsningar

Tål ej alkohol, aceton, thinner, toluen och xylen.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



TEKNISK INFORMATION

Densitet	0,95
Torrhalt	Ca 68%
Torktid	2/3 av limmets slutstyrka uppnås efter ca 2-4 timmar.
Temperaturbeständighet	Upp till + 70°C
Användningstemperatur	+15°C - +25°C
Draghållfasthet	Testat på bok 70 kg/cm ²
Skjuvhållfasthet	Testat på bok 70 kg/cm ²
Kemikaliebeständighet	Beständigt mot vissa utspädda syror och alkalier. God beständighet mot vatten.