

### UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Lättarbetat
- Lättslipat
- Uppfyller ställda krav på spacklings- arbeten i våtrum
- Övermålningsbart

### PRODUKTINFORMATION

#### Beskrivning

Våtrumsspackel är ett normalgraderat spackel av lättviktstyp.

#### Användningsområde

För i- och skarvspackling samt bredspackling av puts, betong, och gips i våtutrymmen, inomhus.

#### Kulörer

Blågrå

#### Förpackning

500 ml tub (12 / kartong)  
3- lit. hink

#### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

#### Applicering

- Appliceras för hand.

#### Rengöring

Vatten

#### Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

#### Lagringstid - temperatur

12 månader i oöppnad originalförpackning. Lagras mörkt och svalt vid +5°C till +20°C. Förvaras frostfritt.

#### Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

#### Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



# PF150

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial  
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007  
www.tremco-illbruck.com  
info@tremco-illbruck.se

## TEKNISK INFORMATION

Densitet	Ca 1,05
Torrhalt	Ca 59%
Torktid	Ca 1 timma/ mm beroende på tjocklek, underlag, temperatur och luftfuktighet. Vid tjockare skikt kan torktiden bli längre.
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Kornstorlek	Max 0,15 mm
Fyllförmåga	0-4 mm