

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Utvecklat för att ersätta både tapet och vävlim
- Lättarbetat och smidigt
- Kan sprutappliceras
- God vidhäftning
- Ej brandfarligt

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

Baserat på stärkelse och polymerdispersion. Limmet är utvecklat för att ersätta både tapet och vävlim vid uppsättning av väggmaterial i torra utrymmen.

Användningsområde

Limning av papperstapeter, nonwoventapeter, tunnare glasfiberväv vinyl- och akrylstruktur med pappersbaksida mot spånskiva, träfiberskivor, gipsskivor och papp.

Kulör

Vit

Förpackning

- 1- lit. burk (6 st / kartong)
- 5- lit. hink
- 15- lit. hink

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Med roller, pensel tapetmaskin eller högtrycksspruta.
- Underlaget skall jämt, torrt och väl bundet.
- Starkt sugande underlag förlimmas med Tapet & Vävlim utspätt med vatten.
- Målade ytor slipas, tvättas med målartvätt och sköljes med vatten.
- Brons-, relief- och vinyltapeter avlägsnas helt.
- Limmet kan beroende på arbetsmetod, appliceras på vägg eller baksida av tapeten.
- Följ tapettillverkarens anvisningar.
- Vid uppsättning av glasfiberväv appliceras limmet på väggen.
- I de fall våderna inte kan sitta kant i kant, är det till fördel att renskära våderna före uppsättning.

Rengöring

På tapet: omedelbart med blöt svamp. Arbetsredskap: ljummet vatten innan limmet torkat.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

12 månader vid +10°C till +20°C. Skyddas mot frost.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Begränsningar

Överlappning av vinyltapet. Bårdlimningar, våtrumslimningar.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



OT210

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007
www.tremco-illbruck.com
info@tremco-illbruck.se

TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,0
Åtgång	1 liter till ca 4 m ² , beroende på material och underlag
Torrhalt	8-12%
Torktid	Beroende på material, temperatur och luftfuktighet. Viktigt att limmet har torkat innan övermålning.
Användningstemperatur	+15°C till +25°C