



November 2011

illbruck OT220

Väv- & Våtrumslim multi

UTMÄRKANDE EGENSKAPER

Multilim för:

- Våtrumstapeter
- Vinyltapeter
- Renoveringstapeter/väv
- Grov glasfiberväv
- Bårdlim

PRODUKTINFORMATION

Beskrivning

EVA- och stärkelsebaserat lim för uppsättning av väggmaterial med tjocklek under 0,6 mm i torra och våta utrymmen.

Användningsområde

Limmet är ett sk. multifunktionslim och kan med fördel användas till renoveringstapeter/väv, vinyltapeter, grovmönstrad glasfiberväv, bårder, våtrumstapeter och som överlappningslim.

Kulör

Vit

Förpackning

1 liter burk (6 st / kartong)
5 liter burk

Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Applicering

- Med roller, pensel.
- Underlaget skall jämt, torrt och väl bundet.
- Starkt sugande underlag förlimmas med förtunnat lim utspätt med vatten 1:3-4 som skall ha torkat helt innan tapetseringen fortsätter.
- Målade ytor slipas, tvättas med mållartvätt och sköljes med vatten.
- Brons-, relief- och vinyltapeter avlägsnas helt.
- Limmet kan beroende på arbetsmetod, appliceras på vägg eller baksida av tapeten.
- Följ tapettillverkarens anvisningar.
- Vid uppsättning av glasfiberväv appliceras limmet på väggen.
- I de fall våderna inte kan sitta kant i kant, är det till fördel att renskära våderna före uppsättning.

Rengöring

Ljummet vatten innan limmet härdat.

Åtgång

1 liter till ca 4 - 6 m², beroende på material och underlag.

Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

Lagringstid – temperatur

12 månader vid +10°C till +20°C.
Skyddas mot frost.

Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.

TEKNISK INFORMATION

Densitet	1,06
Torrhalt	Ca 30%
Torktid	0-20 minuter beroende på material, temperatur och luftfuktighet.
Temperaturbeständighet	-30°C till +70°C
Användningstemperatur	+18°C till +25°C och < 65% RH.