

### UTMÄRKANDE EGENSKAPER

- Lättarbetat
- Lättslipat
- God fyllförmåga
- Övermålningsbart

### PRODUKTINFORMATION

#### Beskrivning

Väggspackel grov är ett grovkornigt spackel av lättviktstyp.

#### Användningsområde

För spacklingar och lagningar inomhus av betong, puts och gips, där krav på hög fyllförmåga ställs. För att erhålla en snyggare ytfinish före målning bör en mer fingraderad spackeltyp användas.

#### Kulörer

Ljust grå

#### Förpackning

3- lit. hink  
10- lit. hink

#### Skyddsföreskrifter

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

#### Applicering

- Appliceras för hand.

#### Rengöring

Vatten

#### Leverans

Direkt från Tremco illbruck eller genom återförsäljare. Ring 031-570010 för information om närmaste återförsäljare.

#### Lagringstid - temperatur

12 månader i oöppnad originalförpackning. Lagras mörkt och svalt vid +5°C till +20°C. Förvaras frostfritt.

#### Teknisk service

Tremco's produktspecialister ger gärna råd innan arbetet påbörjas.

#### Garanti

Tremco illbrucks produkter är av hög kvalitet och standard. Varje produkt som har applicerats enligt: a) Tremco illbrucks skriftliga instruktioner, eller b) instruktioner som Tremco illbruck har rekommenderat som visat sig vara felaktiga, ersätts med kostnadsfria produkter.

Tremco illbruck förbehåller sig rätten till ändringar av databladet utan föregående meddelande, i linje med kontinuerlig utveckling och förbättring. Tremco illbruck tar inget ansvar för denna information fast den är publicerad i god tro och anses vara korrekt.



# PF140

Tremco illbruck Int. GmbH - Sverige Filial  
Tele: +46 31 570010 - Fax: +46 31 572007  
www.tremco-illbruck.com  
info@tremco-illbruck.se

## TEKNISK INFORMATION

Densitet	Ca 0,85
Torrhalt	Ca 49%
Torktid	Ca 1 timma/ mm beroende på tjocklek, underlag, temperatur och luftfuktighet. Vid tjockare skikt kan torktiden bli längre.
Användningstemperatur	+5°C till +35°C
Kornstorlek	Max 0,30 mm
Fyllförmåga	0-30 mm